นิปปอน อะควา อีพ็อกซี่

NIPPON AQUA EPOXY

สีอีพ็อกซี่
กลิ่นอ่อน







ใช้ภายใน
1 ชั่วโมง
หลังจากผสมกับ
สารเร่งแข็ง

สีอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ

เหมาะสำหรับพื้นและผนังคอนกรีต กระเบื้องและสุขภัณฑ์
สำหรับภายใน

- สีอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ดีเยี่ยม
- สูตรน้ำกลิ่นอ่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถผสมสีได้ที่เครื่องผสมสี CCM

* ผสมได้เฉพาะเฉดที่อยู่ในเล่ม High Performance Coating เท่านั้น

อัตราส่วนผสม :



เบส 4 ลิตร + สารเร่งแข็ง 1 ลิตร

คนให้เข้ากันดีอย่างน้อย 6 นาที



นิปปอน อะควา อีพ็อกซี่ เป็นสีอีพ็อกซี่สูตรน้ำชนิดพิเศษ 2 แพ็ค ซึ่งเป็นสีที่ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว จึงได้รับมาตรฐานฉลากเขียว เหมาะสำหรับใช้กับพื้นและผนังคอนกรีต กระเบื้องและสุขภัณฑ์ภายในบ้าน อีกทั้งยังออกแบบมาเพื่อทนการขัดถู เช็ดล้างได้เป็นอย่างดี

ระบบเคลือบสี

	สีรองพื้น	สีทับหน้า
พื้นคอนกรีต (FLOOR)	 Aqua Epoxy Primer (สีสูตรน้ำ)	 Aqua Epoxy (สีสูตรน้ำ)
	1 เที่ยว	2 เที่ยว
พื้นกระเบื้อง (TILES)	 Hycote 51WT (สีสูตรน้ำ)	 Aqua Epoxy (สีสูตรน้ำ)
	1 เที่ยว	2 เที่ยว

*อัตราส่วนผสมคือเบส 4 ลิตร สารเร่งแข็ง 1 ลิตร (คนให้เข้ากันดีอย่างน้อย 6 นาที)

เหมาะสำหรับพื้นผิว เช่น คอนกรีตและกระเบื้อง





ข้อมูลการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องสะอาด แห้งสนิท ปราศจากคราบสกปรก ตะไคร่น้ำและมีสภาพดี

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมพื้นผิว

ความชื้น	ต้องไม่มีน้ำตกค้างบนผิวที่จะเคลือบ
วัสดุที่ไม่ติดแน่น	ขจัดฝุ่น ฟิล์มเก่าที่ยึดเกาะไม่ดีหรือลอกร่อนสิ่งสกปรก ปูนที่เสื่อมเป็นฝุ่นยึดเกาะไม่ดี โดยใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดหรือใช้แปรง เครื่องขูด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
สิ่งปนเปื้อน	ขจัดฝุ่นละออง น้ำมัน คราบไขมันและสิ่งแปลกปลอมโดยใช้ผ้าชุบน้ำ น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดอ่อนๆ ทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
เชื้อราและตะไคร่น้ำ	ล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ จากนั้นให้ทาสีนิปปอน วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยวแล้วทิ้งไว้ 1 วัน

ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25°C-30°C	แห้งสัมผัสได้ 4 ชั่วโมง แห้งสนิทเคลือนย้ายได้ 8 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาเซทตัว	7 วัน
จำนวนเที่ยว	2-3 เที่ยว
อัตราส่วนผสม	4 ส่วนของเบส (Base) ต่อ 1 ส่วนของสารเร่งแข็ง (Hardener)

***หลังจากผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25°C-30°C**

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 http://www.nippondeco.com
www.facebook.com/NipponPaintDecor