日本ペイント

NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ ไทล์ ไพรเมอร์
TILE PRIMER

สีรองพื้นกระเบื้องอีพ็อกซี่



มีจำหน่ายเฉพาะขนาด 2.5 ลิตร



ใช้ให้หมดภายใน
1 ชั่วโมง
หลังจากผสมกับสารเร่งแข็ง

อัตราผสม	
Part A: 7 ส่วน	Part B: 1 ส่วน

- ✓ กลิ่นอ่อน
- ✓ ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ✓ ให้การยึดเกาะสูงกับพื้นผิวมันเงาและสีทับหน้า
- ✓ ใช้งานง่าย ประหยัดกว่าเปลี่ยนกระเบื้องหรือสุขภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนต์ สีรองพื้นกระเบื้องอีพ็อกซี่ สูตรน้ำชนิดพิเศษ ที่สามารถยึดเกาะกับผิวมันเงาต่าง ๆ ได้ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสี ให้กับชิ้นงานกระเบื้อง คอนกรีตขัดเงา และสุขภัณฑ์เซรามิกต่าง ๆ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดกว่าวิธีอื่น ๆ

ระบบการทาสี

สีรองพื้น



อัตราส่วนผสม 7 : 1

สีทับหน้าภายใน

พื้น



ผนัง



หรือ



สีทับหน้าภายนอก

พื้น



ผนัง



สีโมเมนโต้



สีแอร์แคร์



เหมาะสำหรับพื้นผิวมันเงาต่าง ๆ เช่น พื้นผิวกระเบื้อง คอนกรีตขัดเงา สุขภัณฑ์เซรามิก และโมเสกแก้ว

งานพื้นกระเบื้อง



งานผนังกระเบื้อง



พื้นคอนกรีตขัดเงา



ข้อมูลการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดอ่อน แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
- หากพื้นผิวมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพหลุดล่อน ให้ลอกฟิล์มสีเดิมออกจนหมด แล้วทำความสะอาดตามขั้นตอนแรก
- กรณีพื้นผิวปูนที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด จากนั้นให้ทาน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำนิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งไว้ 1 วันก่อนทำสี

ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25°c - 30°c: แห้งสัมผัสได้ 1 ชั่วโมง
แห้งแข็ง 4 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ 8 ชั่วโมง

ระยะเวลาเซตตัวก่อนเปิดใช้งานพื้นที่: 7 วัน

ความหนาของชั้นฟิล์มที่แนะนำต่อรอบ: 35-40 ไมครอนเมื่อแห้ง, 80-90 ไมครอนเมื่อเปียก

ทาได้พื้นที่ (ทางทฤษฎี): 13.1 ตร.ม./ลิตร/รอบ (ที่ความหนา 35 ไมครอน)
11.5 ตร.ม./ลิตร/รอบ (ที่ความหนา 40 ไมครอน)

อัตราส่วนผสม: เบส 7 ส่วน ต่อสารเร่งแข็ง 1 ส่วน

หลังจากผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25°c - 30°c

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative | @nipponpaint | Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com | 0 2463 1899 (Careline)